

FICHE TECHNIQUE

CLING EPOS®

CLINK EPOS est un spécial primer rasant époxy bicomposé, compatible avec l'humidité.

UTILISATION

Elle est utilisée comme base transpirante pour permettre un parfait accrochage aux applications suivantes de revêtement époxy perméable.

DONNEE TECHNIQUE

Rapport du mélange: Composant A = 100 part du poids

Composant B = 10 part du poids

Poids mélangé: le produit mélangé 1.50Kg/ l

Contenu du liant: 30%

Durcissement à +20° C: sec au touché après 2 / 4 h

Quantité: 0,61/1 kg/mc selon la porosité du support

APPLICATION

Pour une parfaite réussite de l'application, le support doit être propre, sec et sans partie friable ou qui se détache.

Les surfaces ne doivent pas avoir des traces d'eau excessives pour ne pas affecter l'adhésion et la formation de bulles.

Une fois avoir mélangé individuellement les composants, unissez le composant A au composant B. Successivement mélangé les deux composants avec le batteur électrique à vitesse réduite pour obtenir un mélange homogène. Pour une application correcte, il est conseillé d'utiliser des rouleaux/spatules appropriées.

STOCKAGE

Le produit est garanti 6 mois quand il est à l'abri et conservé à une température entre 10° et 30° C.