

# FICHE TECHNIQUE

## EXTRA PRINK®

### DESCRIPTION

Le produit est un bicomposé transparent, sans solvants, à base de résine époxy, avec des durcisseurs cycloaliphatiques.

### UTILISATION

Le produit est utilisé comme imprégnant sur les supports en ciment, pierre, bois et matériaux poreux pour:

- Revêtement anti-poussière
- Traitement de solidification
- Traitement d'imperméabilisation
- Traitement de protection anticorrosion (solution acide e basique, huile)
- Comme fond d'accrochage pour les résines Teknai

### DONNEE TECHNIQUE

**Rapport du mélange:** Composant A = 100 part du poids  
Composant B = 70 part du poids

**Poids spécifique:** produit mélangé 1,050 Kg\ lt

**Résidu sec:** 100%

**Température:** pour l'application entre +5°C et + 40°C; recommandé 20°C

**Temps pour la pose:** à + 20°C 50 minutes

**Durcissement à + 20° C:** hors poussière en 12h

**Sec au touché:** 24 h

**Aspect consistant:** 48h

**Durcissement total:** 7 jours

**Caractéristiques mécaniques après séchage complet:**

**Résistance à la compression:** 103 Mpa

**Résistance à la flexotraction:** 58 Mpa

**Accrochage au ciment:** > 3.5 Mpa

**Allongement à rupture:** 4%

### MODE D'EMPLOI

- Le support doit être sec et propre, sans défaut et sans partie friable.
- Si le traitement est fait sur:
  - un sol neuf; il est recommandé de faire une barrière pour la vapeur sous le support à traiter. La finition de la chape à la truelle. Il faut éliminer tous les surplus de ciment à la surface. L'application sur la chape, peut être faite après quatre semaines.
  - un vieux sol; il faut éliminer toutes traces de saleté et toutes les parties friables, ainsi qu'une consolidation de la surface existante.
- Sur le support convenablement préparé, appliquez au rouleau ou au pinceau la résine EXTRA PRINK A+B attentivement mélangé. S' il est nécessaire d'obtenir une plus grande pénétration, diluer le produit avec notre diluant spécial.

#### NOTE

Des chocs thermiques pendant le stockage peuvent provoquer le blanchissement ou la cristallisation du composant A. NE PAS L'UTILISER AINSI. Essayez de le ramener à la transparence originale en le chauffant au "bain marie" .

#### STOCKAGE

Le produit est garanti un an dans son emballage d'origine fermé. Il faut le conserver au sec et à température supérieur à + 5°. Il ne supporte pas le gel.

#### PRECAUTION

Evitez le contact avec la peau, les yeux; les muqueuses, etc. En cas de contact accidentel, rincez avec beaucoup d'eau et savon et/ou avec de la crème spécial. Il est recommandé d'utiliser des gants de protection. Dans les milieux fermés, bien aérer.