

FICHE TECHNIQUE

EXTRA WORK®

UTILISATION

Pour réaliser des sols et des revêtements verticaux, que se soit pour des appartements, des milieux public, des expositions, etc.

MODE D'EMPLOI

Appliquez manuellement à l'aide d'une spatule lisse en métal, une couche d'une épaisseur maximum de 1mm. Pour obtenir une plus grande épaisseur, appliquez plusieurs couches. Après chaque couche, attendez le séchage complet et poncez avec une monobrosse avant la couche suivante. Le stucco SMA 35 peut être utilisé seul ou comme couche de finition sur le stucco SMA 41. On peut ajouter des pigments à base d'eau ou d'oxydes au produit.

DESCRIPTION

C'est un produit en pâte mono composant à base d'eau, chargé de quartz de taille fine. Il a un accrochage parfait sur les sols en ciment traité avec le Primer 12M.

DONNEE TECHNIQUE

Couleur	gris clair
Résidu sec	~ 85
Temps du séchage (0.5 - 1 mm, 25°C)	1 – 2 h
Temps de solidification (1 - 2 mm, 25°C)	6 – 8 h

CARACTERISTIQUE DU PRODUIT ENDURCI

Couleur final	gris clair
Rendement moyen de l'application	~ 3 kg/mc

DETAIL POUR L'APPLICATION

Il faut appliquez le produit sur un fond propre et sec. Le temps du séchage varie en fonction de l'épaisseur de la couche, de l'absorption du support et de la température environnante.

STOCKAGE

Conservez le produit bien au sec et à l'abri. Il **ne supporte pas le gel**. Consultez la fiche de sécurité et se tenir aux dispositions relative à l'hygiène industrielle et à l'élimination des déchets.

TA = température environnante (23±2°C) Facteur de conversion: 1 mPas = 1 cPs 1MN/m2 = 10 kg/cm2 = 1 MPa
--