

FICHE TECHNIQUE

PRINK EPOS®

DESCRIPTION

C'est un formulé bicomposé transparent sans solvants, à base de résine époxy, avec des durcisseurs cycloaliphatiques.

UTILISATION

Il est utilisé comme imprégnant sur les supports en ciment, pierre, bois, et matériel poreux pour:

- Revêtement anti-poussière
- Traitement de solidification
- Traitement d'imperméabilisation
- Traitement de protection anticorrosion (solution acide et basique, huile)
- Comme base d'accrochage pour stratification avec les résines TEKNAI

DONNEE TECHNIQUE

Rapport du mélange: Composant A = 100 part du poids

Composant B = 70 part du poids

Poids spécifique: produit mélangé 1,050 Kg\lt

Résidu sec: 100%

Température: pour l'application entre +5°C et + 40°C; recommandé 20°C

Temps pour la pose: à + 20°C 50 minutes

Durcissement à + 20° C: hors poussière en 12h

Sec au touché: 24 h

Aspect consistant: 48h

Durcissement total: 7 jours

Caractéristiques mécaniques après séchage complet:

Résistance à la compression: 103 Mpa

Résistance à la flexotraction: 58 Mpa

Accrochage au ciment: > 3.5 Mpa

Allongement à rupture: 4%

MODE D'EMPLOI

Le support doit être sec et propre, sans défaut et sans partie friable.

Si le traitement est fait sur:

- un sol neuf; il est recommandé de faire une barrière pour la vapeur sous le support à traiter. La finition de la chape à la truelle. Il faut éliminer tous les surplus de ciment à la surface. L'application sur la chape, peut être faite après quatre semaines.
- un vieux sol; il faut éliminer toutes traces de saleté et toutes les parties friables, et consolider la surface existante.

Sur le support convenablement préparé, appliquez au rouleau ou au pinceau la résine PRINK EPOS A+B attentivement mélangé. S' il est nécessaire d'obtenir une plus grande pénétration, diluer le produit avec notre diluant spécial.

NOTE

Des chocs thermiques pendant le stockage peuvent provoquer le blanchissement ou la cristallisation du composant A. NE PAS L'UTILISER AINSI. Essayez de le ramener à la transparence originale en le chauffant au "bain marie" .

STOCKAGE

Le produit est garanti un an dans son emballage d'origine fermé. Il faut le conserver au sec et à température supérieur à+ 5°. Il ne supporte pas le gel.

PRECAUTION

Evitez le contact avec la peau, les yeux; les muqueuses, etc. En cas de contact accidentel, rincez avec beaucoup d'eau et savon et/ou avec de la crème spéciale. Il est recommandé d'utiliser des gants de protection. Dans les milieux fermés, bien aérer.