

# SCHEDA TECNICA

## PRODOTTO: WORK EPOS®

### DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente in pasta, esente da solventi, a base di resine epossiacriliche additivate, con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata.

### IMPIEGO

Costituzione di pavimentazioni monolitiche. Sono inoltre possibili particolari realizzazioni con decori, disegni geometrici etc. Poiché il materiale offre un ottimo ancoraggio per il supporto da rivestire e resistenza al calpestio, viene largamente utilizzato per interventi di ripristino e risanamento, escludendo la demolizione di superfici in cemento, marmo, ceramica, parquet, acciaio, alluminio, polistirolo, cartongesso, ecc

WORK EPOS® è quindi utilizzabile per interventi in negozi, show room, appartamenti, magazzini, officine, bagni, ecc...La composizione del formulato WORK EPOS lo rende particolarmente adatto, dopo opportuna protezione con TRIKO o EXTRA EPOS, agli ambienti soggetti a forte calpestio ed a contatto con acqua.

### DATI TECNICI

Peso specifico	1,6 Kg/lt
Rapporto miscelazione	Componente A = 100 parti di peso Componente B = 14,1 parti di peso
Residuo secco	90%
Temperatura applicazione	minima +5°C consigliata 20°C
Tempo lavorabilità	1 ora circa
Indurimento	Variabile in funzione a: <ul style="list-style-type: none"><li>• Spessore applicato</li><li>• Assorbimento del supporto</li><li>• Temperatura ambiente</li><li>• Ventilazione ambiente</li></ul> Applicato nello spessore medio di circa mm 2 con temperatura di + 20 °C e con una buona ventilazione, il prodotto è asciutto in circa 24 ore.
Resa	È strettamente legato al tipo di intervento e all'incogruenza supporto.
Colori	Pigmentabile con colori idrosolubili.

## MODALITÀ APPLICATIVE

Il supporto deve essere pulito ed asciutto, privo di incongruenze e di parti friabili in distacco.

Stendere sulla superficie il TRIKO®. Una volta asciutto, applicare la prima mano di WORK EPOS® in rasatura a spessore (1 mm circa a mano) con spatola liscia in metallo. Indurito lo strato, è consigliabile una carteggiatura, con successiva pulizia ed aspirazione. Applicare eventualmente una mano leggera (a rullo) di TRIKO®. Rasare ulteriormente una superficie liscia e complanare. È consigliabile non eseguire spessori superiori a 1 mm in un'unica soluzione, altrimenti si potrebbero verificare durante il processo di indurimento microlesioni da ritiro (in ogni caso recuperabili) con tempi di indurimento eccessivamente lunghi.

## STOCCAGGIO

Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. Conservare in un luogo asciutto a temperatura non inferiore a + 5°. Teme il gelo.

N.B. Le indicazioni fornite si basano sull'attuale stadio delle nostre esperienze sia pratiche che di laboratorio e possono considerarsi attendibili. Tuttavia non possiamo assumerci la responsabilità dei risultati ottenuti in seguito ad applicazioni errate.